

**Sznur okrągły****Nazwa artykułu:** R128**Wersje artykułu:** okrągły**Preparaty:** bez

**Materiały:** Włókna szklane E, włókna szklane E z wykończeniem HAT-, włókna ceramiczne, włókna z tlenku krzemu  
Rdzeń ceramiczny lub rdzeń matowy z tlenku krzemu, włókna ceramiczne jako rdzeń, rdzeń BAC-

**Właściwości mechaniczne:**

- Wysoka stabilność kształtowa i wytrzymałość

**Właściwości termiczne:**

- Produkt niepalny

**Włókna szklane E:**

- maks. temperatura stała 550 °C
- przez krótki czas możliwe 650 °C

**Włókna szklane z wykończeniem HT**

- maks. temperatura stała 750 °C
- przez krótki czas możliwe 800 °C

**Włókna ceramiczne z drutem chromowym / matą ceramiczną**

- maks. temperatura stała 1100 °C
- przez krótki czas możliwe 1200 °C

**Włókna z tlenku krzemu / mata z tlenku krzemu**

- maks. temperatura stała 1000 °C
- przez krótki czas możliwe 1100-1200 °C

**Rdzeń BAC**

- maks. 1000 °C

**Właściwości chemiczne:**

- odporne na oleje, smary, rozpuszczalniki, kwasy i ługi w niskich stężeniach (przede wszystkim organiczne)
- nieodporne na kwas fluorowodorowy (HF) i fosforowy (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>)

**Zakresy zastosowania:**

Do zastosowań uszczelniających i izolacyjnych, np.: szczeliny dylatacyjne oraz do izolacji drzwi kominków i rur kominków.

**Granice zastosowania:** Zależnie od stosowanego materiału:

**Wymiary:** Ø 10-20 mm (tolerancja +/-10 %), włókna ceramiczne jako rdzeń  
Ø 25-60 mm (tolerancje +/-10 %) rdzeń ceramiczny, BASC lub rdzeń w postaci maty z tlenku krzemu

*Podane informacje opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy na temat przedstawionego produktu i są podawane w najlepszej wierze. Nie stanowią one jednak podstawy do wysuwania roszczeń gwarancyjnych. Wszystkie wcześniejsze wydania tracą ważność.*