



Szczeliwo z ramii



Nazwa artykułu: N506

Wersje artykułu: prostokątne lub kwadratowe
z preparatem

Preparaty Impregnacja PTFE lub impregnacja grafitowa PTFE

Materiały: Włókna z ramii

Właściwości mechaniczne:

- Wysoka wytrzymałość
- Odporność na gotowanie, wysoka wytrzymałość na pęcznienie i zasysanie

Właściwości termiczne:

Włókna z ramii

- maks. temperatura stała 120-130 °C
- Przez krótki czas możliwe 140-150 °C

Impregnacja PTFE

- maks. temperatura stała 250 °C
- Przez krótki czas możliwe 280 °C

Właściwości chemiczne:

- odporne na zimną i ciepłą wodę, wodę morską, ścieki, rozcieńczone roztwory alkaliczne, oleje mineralne i smary mineralne, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce
- odporne na abrazyjne media
- nieodporne na wysoko stężone kwasy i ługi, tlen.

Zakresy zastosowania:

Do pomp wirowych i tłokowych w gospodarce wodnej, przemyśle papierniczym, spożywczym i morskim. Zastosowanie w zaworach, pochwach wału śrubowego lub stewach sterowych.

Granice zastosowania:

	p (bar)	v _g (m/s)	Wartość pH	T (°C)
Pompa	25	10,0	4-11	-50 do 130
Tłok	60	2,0		
Armatura	100	1,5		

Wymiary: 5-25 mm długość krawędzi kwadratowej lub prostokątnej (tolerancja +/- 10 %)

Podane informacje opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy na temat przedstawionego produktu i są podawane w najlepszej wierze. Nie stanowią one jednak podstawy do wysuwania roszczeń gwarancyjnych. Wszystkie wcześniejsze wydania tracą ważność..