



Sznur szklany okrągły (dziany)



Nazwa artykułu:	G130
Wersje artykułu:	okrągłe, puste lub z materiałem rdzeniowym
	z i bez preparatu
Preparaty:	Kopolimer estru kwasu akrylowego z barwnikiem pigmentowym
Materiały:	Włókna szklane E:

Właściwości mechaniczne:

- Sznur okrągły pusty → korzystne właściwości przywracania
- Sznur okrągły dziany tylko z materiałem rdzeniowym → stabilny kształtowo

Właściwości termiczne:

Włókna szklane E:

- maks. temperatura stała 550 °C
- przez krótki czas możliwe 600-650 °C

Preparat

- rozkład termiczny od 220 °C

Właściwości chemiczne:

- odporne na oleje, smary, rozpuszczalniki, kwasy i ługi w niskich stężeniach (przede wszystkim organiczne)
- nieodporne na kwas fluorowodorowy (HF) i fosforowy (H_3PO_4)

Zakresy zastosowania:

Sznur szklany dziany jest stosowany do izolacji termicznej i chłodniczej w suchym otoczeniu. Zastosowanie także w technice filtracyjnej i przy konstruowaniu instalacji. Ogniotrwała uszczelka pieca, odporna na gorąco uszczelka w drzwiach komór spalania.

Wymiary: Ø 5-20 mm (tolerancja +/- 10 %)