



Sznur z włókien ceramicznych



Nazwa artykułu:	K274
Wersje artykułu:	okrągłe
Preparaty:	bez
Materiały:	Włókna ceramiczne z wzmocnieniem z drutu ze stali chromowej zawierają do 20 % włókien wiskozowych (organiczne)

Właściwości mechaniczne:

- bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
- odporne na korozję

Właściwości termiczne:

Włókna ceramiczne z wzmocnieniem z drutu ze stali chromowej

- maks. temperatura stała 1100 °C
- przez krótki czas możliwe 1200 °C
- Zawarte włókna wiskozowe rozkładają się od temperatury ok. 200 °C

Właściwości chemiczne:

- Odporne na smary, płynne metale i kwasy oraz słabe ługi, rozpuszczalniki
- nieodporne na kwas fluorowodorowy (HF) i fosforowy (H₃PO₄)

Zakresy zastosowania:

Do uszczelnień i izolacji w zakresie kotłów grzewczych, szczelin dylatacyjnych, drzwi kominków i rur kominków oraz różnych zastosowań uszczelniających w piecach przemysłowych.

Granice zastosowania: Maks. temperatura długotrwałego zastosowania 1100 °C

Wymiary: Ø 5 – 25 mm (tolerancja +/-10 %)
* inne wymiary na zamówienie