



Sznur z włókien ceramicznych

Nazwa artykułu:	K275
Wersje artykułu:	okrągłe
Preparaty:	bez
Materiały:	Włókna ceramiczne z drutem chromowym



zawierają do 20 % włókien wiskozowych (organicznie)
oplecione drutem mosiężnym z szerokimi oczkami

Właściwości termiczne:

Włókna ceramiczne z drutem chromowym

- maks. temperatura stała 1100 °C
- przez krótki czas możliwe 1200 °C
- Zawarte włókna wiskozowe rozkładają się od temperatury ok. 200 °C

Drut mosiężny

- Temperatura zastosowania 800 °C

Właściwości chemiczne:

- odporne na smary, płynne metale i kwasy oraz słabe ługi
- nieodporne na kwas fluorowodorowy (HF) i fosforowy (H_3PO_4)

Zakresy zastosowania:

Do uszczelnień i izolacji w zakresie kotłów grzewczych, drzwi kominków i rur kominków oraz różnych zastosowań uszczelniających w piecach przemysłowych.

Granice zastosowania:

Dzięki oplotowi z drutem mosiężnym maks. temperatura długotrwałego zastosowania wynosi 800 °C.

Wymiary: Ø 4-30 mm (tolerancja +/-10 %)